



AKEMI®

Задълбочител на цвета PLUS

Техническа характеристика

Характеристика: AKEMI Задълбочител на цвета PLUS е готов за употреба специален импрегнатор на основата на съдържащи разтворители реактивни модифицирани силоксани. Продуктът прониква в порестата структура на камъка и чрез реакция се образува полисилоксан; освен това реакция протича и със силикатните субстанции на камъка.

Продуктът се характеризира със следните свойства:

- Задълбочава естествения цвят и структурата на полирани и фино шлайфани повърхности
- Запазва гланца на политурата
- Може да се използва в комбинация с AKEMI Мастоило за камък (Stone Ink) за подсилване или промяна на цвета на камъка
- Не създава слой по повърхността на камъка
- Третиранията каменна повърхност запазва дишащата си способност
- Много добра устойчивост на атмосферни условия и издръжливост
- Не пожълтява
- За използване във външни и вътрешни условия
- Дълго отворено време
- Отблъсква вода и мръсотия



Област на приложение:

За третиране на фино шлайфани и полирани попиващи естествени и изкуствени камъни като напр. мрамор, шисти, плочи Solnhofen, пясъчник, гранит, гнайс или бетон.

Задълбочителят на цвят PLUS допълнително може да бъде оцветен допълнително с AKEMI Stone Ink за интензифициране или промяна на цвета.

Трайността на задълбочаването на цвета е добра при варовикови камъни, при силикатно свързани много добра.

Указание за употреба:

1. Почистване: повърхностите трябва да са чисти, абсолютно сухи и без покрития. При употреба във външни условия е важно камъкът да не съдържа вредни соли (напр. нитрати, сулфати, хлориди), тъй като те пречат на попиването на импрегнатора. В зависимост от вида на камъка и замърсяването предлагаме следните продукти: AKEMI Почистващ препарат за камък, AKEMI Отстранител на цимент, AKEMI отстранител на ръжда, AKEMI Anti Green POWER, AKEMI отстранител на восък, AKEMI паста за отстраняване на масла и мазнини и AKEMI Отстранител на Графити. След почистването повърхността задължително се изплаква основно с вода. Преди нанасянето на импрегнатора повърхността трябва да е напълно суха (след минимум 1- 2 дни). Оптимални предпоставки за работа са температура от 15- 25° C, както и 24- часова защита от дъжд. Повърхността да не бъде нагрявана нито от слънчева светлина, нито от подово отопление.

2. За напасване на цвета оцветете с помощта на AKEMI Stone Ink (максимално 10%)

3.Проба

Преди започване на работата е непременно наложително продуктът да се тества върху достатъчно голяма мострена повърхност за определяне на оптичния ефект (задълбочаване на цвета, осветяване, концентрация на пигментацията), правилния начин на нанасяне и разхода на материал. При по- силно попиващи повърхности хомогенното нанасяне (пръскане) е обезателно наложително за постигане на равномерен външен вид.

4. Неразреден и при малки повърхности (ръбове, постаменти, пътеки) нанесете неразреден с четка или

ролер, при оцветен продукт и по-големи повърхности нанесете тънко и равномерно с помощта на спрей и оставете да попие.

5. Попийте остатъците от препарата по повърхността 10-15 минути след нанасянето или при започване на съхненето с помощта на попиваща кърпа.

6. Повърхности, третирани с оцветен продукт, да бъдат почистени впоследствие с АКЕМИ Почистващ препарат I

7. Работните инструменти могат да бъдат почистени с АКЕМИ Нитро разреждател

6. За постоянното почистване са особено подходящи АКЕМИ Crzstal Clean и АКЕМИ Сапун за камък

Указание:

- Специални предпазни мерки при пръскане: избягвайте натрупването на изпарения и увреждането на трети лица. Не вдишвайте изпаренията (носете предпазна маска)
- Уверете се, че задната страна на камъка е добре уплътнена, така че в камъка да не прониква влага.
- Продуктът не е подходящ за глазирани и непопиващи повърхности
- Полирани повърхности трябва да бъдат полирани допълнително, докато не бъдат отстранени всички замъглявания
- Задълбочаването на цвета на камъка зависи от вида камък; по принцип тъмните камъни се оцветяват в по-тъмни тонове отколкото светлите
- При някои типове естествен камък, напр. Nero Assoluto или Nero Impala характерните за камъка структури могат чрез третирането с препарата допълнително да бъдат задълбочени или по-силно оцветени от другите части на камъка, ако препаратът е комбиниран с Мاستилото за камък на АКЕМИ. Оптически това се възприема като образуване на петна, което се свежда до характеристиката на камъка, а не е продуктов дефект.
- Оцветеният с Мастило за камък на АКЕМИ продукт може да се съхранява само един ден, поради което се препоръчва смесването на двата продукта непосредствено преди работа.
- Препоръчително е нанасянето на оцветения продукт със спрей при обработката на силно попиващи повърхности от естествен камък
- При използването на уред за пръскане трябва да се съблюдава дюзата и механичните части, които влизат в контакт с продукта, да бъдат почиствани за избягване на залепване
- По време на работа за защита на ръцете използвайте АКЕМИ Течни ръкавици
- Чувствителни към разтворители материали (като напр. различни видове пластмаса, гума, лакирани повърхности), намиращи се в близост до мястото на работа, да бъдат покрити
- За правилно отделяне на отпадъците, изпразнете напълно опаковката.

Указания за безопасност:

Вижте листа за безопасност!



Технически данни:

Разход: около 10-20 m²/l

Цвят: мътен

Плътност: около 0,92 g/cm³

Съхранение: около 1 година при съхранение в оригинална опаковка на хладно място без да замръзва.

Разфасовка:

Бр. в кашон:

Арт. No.

1 l

6

41.10991

5 l

2

41.10992

Бележка: Горепосочените указания са изготвени според актуалното ниво на развитие и приложна техника на фирма АКЕМИ. Тъй като приложението на продукта в практиката е извън възможностите за регулиране от страна на производителя, въз основа на този документ не могат да бъдат предявявани претенции към него.

За контакти: Димас Пласт ЕООД

Бул. "Шипченски проход" 63

1574 София

тел./факс: 02/ 978 31 71



