

Универсална грес MULTI GREASE

Лист с технически данни

Име на продукта: Multipurpose Grease

Дата: 04/2019

Версия: 2

1: Общо описание

Естествено оцветена EP-литиева грес.

Multipurpose Grease е EP (екстремно налягане) грес на основата на литиев сапун за търкалящи елементи и лагери с плъзгащ контакт във всички обичайни диапазони на скоростта. Химически действащите EP добавки правят греста подходяща за приложения, при които възникват ударни натоварвания и вибрации. Одобрен съгласно работния стандарт MAN 283 Li-P2.

2: Характеристики

- Добра устойчивост на окисляване
- Изключително работещо проникване
- Устойчивост на високо налягане
- Водоустойчива до 90°C
- Добра защита срещу корозия
- Прилепва добре

3: Приложения

- Търкалящи лагери
- Плъзгащи контактни лагери
- Плъзгащи водачи
- Линейни водачи за движение
- Стави
- Шлицови валове
- Винтови шпиндели

4: Упътвания

- Повърхностите/оборудването за третиране трябва да са чисти и сухи.
Използвайте CRC Fast Dry Degreaser за отстраняване на всички замърсявания.

Производител: CRC Industries Europe BVBA

Вносител: Димас пласт ЕООД, бул. Асен Йорданов 11,
02/978 31 71 dimasplast.com E-mail: info@dimasplast.com



- Когато използвате многофункционална грес върху нови лагери, нанасяйте, докато се появи прясна грес.
- Ролковите лагери обикновено трябва да са само наполовина пълни с грес. Следвайте спецификациите на производителя на лагера.
- За най-добри резултати не смесвайте с други видове грес. Смесването на различни греси на литиева основа не е критично. Не е съвместим с греси на натриева основа.
- Информационен лист за безопасност (MSDS) съгласно Регламент № 1907/2006 на ЕО, член 31 и измененията е наличен за всички продукти на CRC.

5: Типични данни за продукта (без пропелант)

• Външен вид	:	натурален цвят
• Сгъстител	:	литий
• Базово масло	:	минерално
• Клас NLGI	:	2
• Температурен диапазон	:	-30 °C to +130 °
• -постоянен	:	+140 °C
• -краткосрочен	:	прибл. 190 °C
• Точка на капене	:	265 to 295 mm/10 1-90
• Работено проникване	:	прибл. 195 mm ² /s
• Водоустойчивост	:	степен на корозия 0
• Вискозитет на базовото масло при 40°C	:	степен на корозия 1
• Защита от корозия /SKF Emcort Test	:	F50 > 100 h
• Корозия на медта при 100°C (DIN 51 811)	:	Li-12-hydroxystearate
• Полезен живот на FAG-FE9 при 130°C (DIN 51 821-02-A/1500/6000-130)	:	KP 2 K-30
• Основа за сапун	:	ISO-L-XCCEB 2
• Наименование	:	
• (DIN 51 502)	:	
• (ISO 6743-9)	:	



6: Опаковка

Туба	100ml
Картуч	400 g
Насипно	1 kg , 5kg

Всички твърдения в тази публикация се основават на сервизен опит и/или лабораторни тестове. Поради голямото разнообразие от оборудване и условия и непредсказуемите човешки фактори, ние препоръчваме нашите продукти да бъдат тествани на работното място преди употреба. Цялата информация е предоставена добросъвестно, но без гаранция, нито изрична, нито подразбираща се.

Този лист с технически данни може вече да е бил ревизиран към този момент поради причини като законодателство, наличие на компоненти и новопридобити опити. Последната и единствена валидна версия на този лист с технически данни ще ви бъде изпратена при проста заявка или може да бъде намерена на нашия уебсайт: www.crcind.com.

Препоръчваме ви да се регистрирате на този уебсайт за този продукт, за да можете автоматично да получавате всяка бъдеща актуализирана версия.