

ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 1/2
Силно адхезивна грес
SUPER ADHESIVE GREASE

Ref. : 10416

1. ОБЩО ОПИСАНИЕ

Изключително прилепваща EP-литиева грес.

CRC Super Adhesive Grease е полусинтетична високоефективна EP (екстремно налягане) грес на основата на литиев сапун за бавно движещи се търкалящи елементи и лагери с плъзгащ контакт. В резултат на своите изключителни адхезивни свойства, тази грес обикновено се използва в среда, характеризираща се с пръски вода, висока влажност и мръсотия. Отличната дългосрочна устойчивост го прави подходящо за използване на труднодостъпни места за смазване, които рядко се смазват.

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Изключително устойчива на окисление
- Изключителна работна стабилност
- Натоварване с високо налягане
- Водоустойчива
- Добра защита срещу корозия
- Висока температурна стабилност
- Много добра адхезия


3. ПРИЛОЖЕНИЯ

- Високо натоварени бавно движещи се лагери с търкалящи елементи.
- Високо натоварени бавно движещи се лагери с плъзгащ контакт.
- Водачи
- Огъващи и въртящи се стави
- Лагери на джанти в строителни машини, фрези и преси.

4. УПЪТВАНИЯ

- Повърхностите/оборудването за третиране трябва да са чисти и сухи. Използвайте CRC Fast Dry Degreaser за отстраняване на всички замърсявания.
- Когато използвате CRC Super Adhesive Grease върху нови лагери, нанасяйте, докато се появи прясна грес.
- Ролковите лагери обикновено трябва да са само наполовина пълни с грес. Следвайте спецификациите на производителя на лагера.
- За най-добри резултати не смесвайте с други видове греси. Смесването на различни греси на основата на лития не е критично. Не е съвместим с греси на натриева основа.

Информационен лист за безопасност (MSDS) съгласно Регламент № 1907/2006 на ЕО, член 31 и поправките е наличен за всички продукти на CRC.



ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 2/2
Силно адхезивна грес
SUPER ADHESIVE GREASE

Ref. : 10416

5. ТИПИЧНИ ДАННИ ЗА ПРОДУКТА

Сгъстител	: литий
Базово масло	: полусинтетичен
NLGI клас	: 2
Температурен диапазон	
-постоянен	: -30°C до +140°C
-краткосрочен	: +150°C
Точка на капене (ASTM D 2265)	: при бл. 190°C
Работно проникване (ASTM D 2137)	: 265 до 295 mm/10
Водоустойчивост (DIN 51 807 T1)	: 1-90
Вискозитет на базовото масло при 40 °C (ASTM D 445)	: 800 mm ² /s
Защита от корозия (IP 220/85)	: степен на корозия 0
Корозия на мед при 120°C (ASTM D 4048)	: степен на корозия 1
Механично-динамичен тест при 120°C (DIN E 51806-02-SKFR2F-120)	: pass
Полезен живот на FAG-FE9 при 140°C (DIN 51 821-02-A/1500/6000-140)	: F50 > 200 h
Натоварване на Timken (ASTM D-2509)	: 50 lb
Наименование (DIN 51 502)	: KP 2 N-30
(ISO 6743-9)	: ISO-L-XCDEB 2
DN-стойност	: 250.000 mm/min

6. ОПАКОВКА

туба : 12 x 100 ml
картуч : 6 x 400 g
насипно : 12 x 1 kg

Всички твърдения в тази публикация се основават на сервизен опит и/или лабораторни тестове. Поради голямото разнообразие от оборудване и условия и непредсказуемите човешки фактори, ние препоръчваме нашите продукти да бъдат тествани на работното място преди употреба. Цялата информация е предоставена добросъвестно, но без гаранция, нито изрична, нито подразбираща се. Този лист с технически данни може вече да е бил ревизиран към този момент поради причини като законодателство, наличие на компоненти и новопридобити опити. Последната и единствена валидна версия на този лист с технически данни ще ви бъде изпратена при проста заявка или може да бъде намерена на нашия уебсайт: www.crcind.com.

Препоръчваме ви да се регистрирате на този уебсайт за този продукт, за да можете автоматично да получавате всяка бъдеща актуализирана версия.

Версия : 10416 03 0799 02

Дата : 03 юни 2008